

## Герметик Экомаст-53 полисульфидный (тиоколовый)

**Фасовка:**

- ведро 10 л (15,4 кг).  
Основная паста – 14 кг,  
отвердитель 1,4 кг.

**Цвет:**

серый.

Двухкомпонентный полисульфидный (тиоколовый), безусадочный отверждающийся герметик. **Экомаст-53** разработан на основе модифицированного полимера. Идеально подходит для герметизации стыков элементов дорог и любых швов, нарезанных в бетонных поверхностях.

Состоит из двух компонентов - основной пасты и отвердителя.

**Область применения:**

**Экомаст-53** подходит для герметизации элементов автодорог (тротуарные напольные плиты, бордюрный камень, канализационные сливы); швов, нарезанных в бетонных поверхностях; фальцев и элементов металлической кровли (оцинкованной, черной), мансард, «фонарей остекления»; вводов коммуникаций (за исключением кабельных вводов), клепаных соединений и др.

**Свойства:**

- Высокая адгезия к мрамору, граниту, металлу.
- Хорошая маслбензостойкость.
- Высокая стойкость к вибрационным нагрузкам.
- Допустим контакт с водой (в том числе с грунтовой).
- Повышенная стойкость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям.
- Усадка отсутствует.
- Диапазон температур нанесения - от -15 °С до +40 °С.
- Диапазон температур эксплуатации - от -60 °С до +90 °С.
- Относительное удлинение в момент разрыва - не менее 150% (на образцах лопатках).

**Ориентировочный расход герметика:**

1 кг на 7 - 12 пог. м., в зависимости от ширины и глубины герметизируемого шва.

**Рекомендации по применению:**

Недопустимо разбавление герметика растворителями – это может привести к необратимому изменению его свойств.

**Подготовка поверхности:**

Герметик может наноситься только на сухую поверхность, полностью очищенную от грязи, жира, остатков цементного раствора или ранее примененных герметиков. Материал должен наноситься только в сухую погоду! При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея.



## **Герметик Экомаст-53 полисульфидный (тиоколовый)**

---

### **Способ нанесения:**

После смешивания компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста. После отверждения - эластичный, резиноподобный материал с очень высокими деформационными и прочностными свойствами. Смешивание следует производить при помощи электродрели мощностью 600-800 Вт со спиралевидной мешалкой. Время смешивания - не менее 8 минут. При низких температурах вязкость компонентов герметика увеличивается, поэтому перед применением его следует выдержать в отапливаемом помещении не менее суток.

### **Время высыхания:**

Отверждение - вулканизация под действием сшивающего агента. Время отверждения - 48 часов (при +23°C), с понижением температуры – увеличивается. Жизнеспособность - не менее 2 часов (при +23°C), с понижением температуры – увеличивается.

### **Очистка инструмента:**

Инструменты мыть ацетоном или уайт-спиритом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.

### **Хранение и транспортировка:**

В плотно закрытой таре при температуре от -20 °С до +30 °С. Отвердитель беречь от попадания в него влаги.

**Гарантийный срок хранения:** 6 месяцев.